

# 外壁塗膜防水材

セブンウォール

シーラース

3 工程 なみがた仕上げ

## 施工要領書

2022年1月改訂版



## 目次

1. セブンウォールシーラーレスの工程 3 工程 水性なみがた	3 頁
2. 適応下地	3 頁
3. 施工条件	3 頁
4. 施工上の注意	4 頁
5. 使用材料一覧	5 頁

## 1. セブンウォールシーラーレス 3工程 水性 なみがた仕上げ

□[防水層の塗付方法] 1回: 粗目砂骨ローラー(多孔質ローラー)

工程	使用材料	希釀 (重量 比%)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	工程間隔 (時間)	使用器具
1 下塗り (防水層)	セブンウォール シーラーレス	水道水 (0~5)	1.0	16 以上 168 以内	多孔質ローラー (粗目)
2 上塗り	セブンウォールトップ W-SS	水道水 (0~20)	0.15	3以内 168 以内	中毛ローラー、刷毛 エアレススプレーなど
3 上塗り	セブンウォールトップ W-SS	水道水 (0~20)	0.15	24 時間 最終養生	中毛ローラー、刷毛 エアレススプレーなど

※ ひび割れ部分への対応はセブンウォールシーラーレスを工程前にひび割れ部分に刷り込むようにして下さい。ひび割れ幅0.2mm~2mm未満とし、ひび割れをまたぎ50mm程度の幅で延長50mm以上を端部に段差の無いように塗付けてください  
スーパーセブンは、ひび割れ幅0.2mm~2mm未満とし、ひび割れをまたぎ50mm程度の幅で延長50mm以上を端部に段差の無いように塗付けてください。

## 2. 適応下地

各種既存塗膜(フッ素などの特殊塗料を除く)

## 3. 施工条件

- ① 外気温が5°C以下 35°C以上、湿度は80%Rh以上の環境での施工は避けてください。  
(外気温だけではなく軀体温度も含まれます。)
- ② 施工時及び材料の乾燥硬化の過程で降雨が予想される場合は施工を避けてください。
- ③ 施工前後で結露・霧・雪・霜等が予想される場合は施工を避けてください。
- ④ 風速5m/sec以上の時は、塗材の飛散被害・塗付けムラ等の支障をきたしますので、十分風養生対策を行うか施工を避けてください。
- ⑤ 全面を施工しない場合、取合い部から水分の影響を受けないようにシーリング目地で見切り施工を行ってください。
- ⑥ 材料は、風雨・直射日光を避け 5°C以上の冷暗所で保管してください。
- ⑦ 材料については SDS を確認してください。

## 4. 施工上の注意

「セブンウォールシーラーレス」は JISA6021 を取得したアクリルゴム系のセブンウォール相当の建築用塗膜防水材になります。中塗り膜厚を確保することで防水性能を発揮しますので単位面積当たりの使用量を塗付けてください。

### (1) 下地処理

- ① 下地の欠損や浮きなどの箇所は適切な下地補修を行ってください。
- ② シーリング材については、塗重ね適合性を確認してください。 JIS A 5758(建築用シーリング材) NB タイプが良好です。シーリング面に仕上げ塗材を塗る場合、シーリングが硬化した後、塗重ね適合性に合った必要な処理を行ってください。
- ③ 入り隅部へは、主剤基礎塗り前にスーパーセブン又はセブンウォール先行塗りすることで防水効果が向上します。(シーラー塗り後の工程になります。)
- ④ 付着性能に影響を起こす可能性がありますので十分な下地洗浄(高圧水洗浄)を行ってください。
- ⑤ 水洗後の下地は十分乾燥させてください。

### (2) 補修(クラック対応)

本施工の前に上記施工工程の※記し対応を行ってください。

### (3) 下塗り(防水層)

ひび割れ部分については下塗り(防水層)前に補強塗り(スーパーセブン又は、セブンウォールシーラーレス)を行ってください。

- ① 指触確認し、下塗りの乾燥後(3時間以上)中塗りを始めてください。
- ② 必要に応じて1~3%の水道水を入れ、上下層を攪拌機で気泡の入らないよう均一に攪拌してください。
- ③ セブンウォール主材を多孔質ローラー(粗目)で1.0kg/m<sup>2</sup>均一にムラなく塗付してください。

※ セブンウォール塗付けから材料の完全硬化までの間隔に触れてしまうと塗膜表層の仕上りが変化してしまいます。同じように塗り継ぎ箇所ができ中途半端な時間で塗り重ねてしまうと塗り重ね箇所の仕上りの統一性を保てなくなることがあります。

### (4) 上塗り

施工完了後、十分乾燥硬化させるため24時間以上乾燥養生してください。

## 5. 使用材料一覧

工程	製品名	容量	荷姿	備考
下塗り	水性セブンウォールシーラー (ひび割れ及び補修箇所への下塗り材)	15kg	石油缶	水性1液 エマルション系
中塗り	セブンウォールシーラーレス (下塗り防水層)	16kg	石油缶	水性1液下塗り アクリルゴム
上塗り	セブンウォールトップ W-SS (上塗り材)	15kg 4kg	石油缶	水性1液 アクリルシリコン樹脂
下地緩衝材	スーパーセブン	6kg	ポリ容器	水性1液 アクリルゴム



東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 12F

TEL 03(6809)2597 FAX 03(6809)2598