

セブンシーラー2回塗り



セブンシーラー1回塗りで目地の吸い込みムラが有り皮黄色の部分が多い。
シーラーを十分に塗りつけることで、下地との密着性、防水性を向上させます。



セブンシーラーの2回塗りで目地モルタルの吸い込みムラをなくし、均一な濡れ色にする。
(少なくとも、乾き色部分は、増し塗りをし、濡れ色を統一する。)

