

ホゴコンエースMS-F仕様書

用途 コンクリート・モルタル面
 御影石・砂岩面・Pタイル面 等
 (風呂場やシャワー室など、床面下地側に水分が残り易い場所への施
 工はお勧め出来ません。)

塗装環境の確認 不特定多数の通行量がある場合

(II) 不特定多数の通行量がある場合

工程	使用材料	塗付量 (m^2/kg)	工程間隔 (時間)	施工方法
1	ホゴコンエースMS-F (骨材抜き)	0.1~0.15	追いかけ	短毛又は中毛ローラー
2	ホゴコンエースMS-F (骨材吹き付け)	0.02~0.03	2以上	低圧温風ガン/カップガン
3	ホゴコンエースMS-F (骨材抜き)	0.1~0.15	2以上	短毛又は中毛ローラー
4	ホゴコンエースMS-F (骨材抜き)	0.1~0.15	24以上	短毛又は中毛ローラー

注意

- ホゴコンエースMS-Fは、当日2~3回塗り仕上です。施工面積の広い場合、予め、歩行導線を考慮しながら目地で見切り施工日程を決めます。
- 吸い込みが大きいコンクリート・モルタル面への施工の場合、ホゴコンエース **MS-F 艶有**りを骨材抜きで捨て塗りをして下さい。
 (直接艶消しを塗り付けると、部分的に樹脂のみを吸い込んでしまい、その部分が濡れ色にならず、艶消し材が斑な状態で表面に残ってしまう場合があります。) 捨て塗りをする場合ホゴコンエースMS-F専用シンナーで20~30%希釈してお使い下さい。
- ホゴコンエース骨材量は、通常重量比(基剤:硬化剤:骨材 13:1:1)でセットされております。
 * 骨材の吹き付けは、20g~30gを、既吹き付け部に被らぬように吹いてください。
 * 基剤と硬化剤の重量比 13:1を現場で調整してご使用下さい。
 * 不特定多数の通行量がある場合、骨材を多くすることで、踵での割れ、汚れに対して有効的と判断しております。
 * 屋内側での施工では、通気を良くし、施工してください。